

CC road® 77%

Kalciumklorid flingor



TETRA Chemicals Europe

Box 901, SE-251 09
Helsingborg, SWEDEN
Phone: +46 42 453 27 00
Fax: +46 42 453 27 80
info@tetrachemicals.com

Box 551, FI-67701
Kokkola, FINLAND
Phone: +358 6 8282 111
Fax: +358 6 8282 575

Allmän beskrivning

CC road® produceras för att passa de särskilda behoven hos våra vägunderhålls- och avisningskunder. TETRA Chemicals Europe använder utvalda råvaror i en särskild produktionsprocess. Genom vårt ISO system garanterar vi att vår produktionsstandard upprätthålls och kontinuerligt förbättras.

Tillämpningar

CC road® används för olika tillämpningar i vägunderhållssektorn. Några exempel på vanliga användningsområden är:

- Dammbinding av grusvägar för en förbättrad miljö samt stabilisering av vägytan.
- Behandling av tennisbanor och travbanor för att binda damm.
- För dammbinding av partiklar (PM10) på belagda vägar i städer (Obs CC road® appliceras i detta fall som lösning tillverkad av flingor).
- Som vägsalt för att smälta is och snö. CC road® flingor reagerar exotermt med is och snö vilket ger en mycket snabb och effektiv smältning. CC road® fungerar ner till -20 °C .

För mer information om tillämpning se:
www.dammbinding.se samt vägsalt.se

Tillgänglighet och förpackning

CC road® 77% tillverkas i Finland. Produkten är tillgänglig i de förpackningsalternativ som visas i detta datablad.

Säkerhet och hantering

Se MSDS (på www.tetrachemicals.com) innan du använder denna produkt. Kalciumklorid bör förvaras på pallar för att undvika markfukt samt skyddas från solljus.

www.tetrachemicals.com

Eftersom användningsvillkor och gällande lagar kan variera från en plats till en annan och kan ändras med tiden, är kunden ansvarig för att avgöra om produkterna och informationen i detta dokument är lämpliga för kundens användning och för att säkerställa att kundens arbetsplats och praxis för bortskaffande överensstämmer med tillämpliga lagar och andra statliga förordningar. Säljaren påtar sig ingen skyldighet eller ansvar för informationen i detta dokument. INGA GARANTIER LÄMNAS; ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL UTESLUTS UTTRYCKLIGEN. Vidare skall ingenting häri tolkas som en rekommendation att tillverka eller använda några av de häri beskrivna materialerna eller processerna i strid med befintliga eller framtida patent. Copyright © 2010 TETRA Technologies, Inc. Med ensamrätt. TETRA och TETRA-logotypen är registrerade varumärken som ägs av TETRA Technologies, Inc. Detta datablad ersätter alla andra versioner.

CC road® förpackning

Förpackning	Dimensioner LxBxH (mm)	Enheter
25 kg säck	1080x1070x1050	42/Pall
1000 kg storsäck	1000x1000x1350	1
Bulk	N/A	N/A

Fysikaliska egenskaper

Utseende	Vita flingor
Lukt	Ingen
Bulkdensitet	800 - 900 kg/m ³

Kemiska egenskaper

Parameter	Enhet	Specification	Typiskt värde
CaCl ₂ koncentration	%	77	77

